



PRO-TEX Plus
PROTECTION & DURABILITY

MICRO PORO LAMINADO CON POLIETILENO IDEAL PARA AMBIENTES
HUMEDOS Y SECOS

ROPA Y EQUIPOS
de protección personal

PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL

PROPIEDADES FISICAS	METODO	UNIDAD DE MEDIDA	PROTEX PLUS
PESO BASE	ASTM- D3776	OSY	1.62
RESISTENCIA A TENSION TRAPEZOIDAL	INDA IST 100.2	Lb./in- MD Lb./in -CD	6.1 5.1
RESISTENCIA A TENSIÓN	ASTM D5034	Lb./in- MD Lb./in -CD	24.0 14.5
ESTIRAMIENTO	ASTM D5034	% MD % CD	100.4 142.6
RESITEMCIA A RASGADURAS	ASTM D5733	Lb./in-MD Lib./in Md	8.3 8.0
CARGA HIDROSTATICA	EN20811-1992	Mm H20	2248
MVTR (50%RH@90°F)	ASTM E96	Grs/m2/24hrs	9829
COEFICIENTE DE RESPIRACIÓN	ASTM D737	CFM	28.5
STATIC DECAY	NFPA 99	<0.5 SEC	PASS
PENETRACION DE SANGRE	ASTM F160	PRODUCERE B	PASS
RETENCION DE PARTICULAS	INDA 160.1-92	PARTI. /MIN>0.5MM	100%
FLAMABILIDAD	CPSC 1610	CLASE 1	CLASE 1
LINTING	HELMKE DRUM	PARTIC/MIN >0.5 MM	760
RESISTENCIA A PINCHADURAS	ASTM F1342-91	LBS	1.0